

特長・用途・注意事項

アトレーヌ水性防水材の特長

一液水性タイプなので、作業が容易

計量混合の手間が不要。硬化不良の心配もなし。だから失敗も少なく、安定した塗膜性能を発揮します。

ローラーによる塗布が可能

コテを使った従来の二液タイプに比べ、作業がずっとラク。作業時間も短縮できます。

環境対応型

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等の揮発性有機化合物を配合しない、環境対応型塗料です。

速乾性で効率の

塗布間隔も短く、春～秋は1日で仕上がり可能。待ち時間も少なく、効率良く作業が進められます。

下地を選ばない

旧塗膜（水性・溶剤アクリル・アクリルウレタン等）の上にも塗布可能です。またシート防水、FRP防水の上に直接塗布可能です。

※シート防水、FRP防水、砂付セルフリングへの塗布については、当社にお問い合わせください。

優れた遮熱効果

上塗りにアトレーヌ水性トップSGを塗布することにより、遮熱効果が得られます。

アトレーヌ水性防水材の用途

屋上・ベランダ・バルコニー等建築物の防水

注意事項

1. 塗布（施工）前の注意

- (1) 5℃以下の場合には、塗布を避けてください。
- (2) 降雨・降雪・高湿（85%以上）・高温時およびその恐れがある場合には、塗布を避けてください。
- (3) 下地調整は、塗料の付着力を決定する重要な工程です。施工仕様書を良くお読みの上、十分に注意して行ってください。
- (4) 塗料は、ご使用前に容器を充分に振り（または充分に攪拌し）均一な状態にしてからご使用ください。
- (5) 冬場に塗布する場合は、冬期仕様になります。ご使用前に当社にお問合わせください。

2. 塗布（施工）中の注意

- (1) 下地が濡れている場合には、十分に乾燥させてから次の工程に着手してください。
- (2) ベストシーラーKはカチオン型の塗料です。他の塗料との混合やプライマー塗布に使用した刷毛・ローラーを充分洗浄する前に他の塗料に使用すると異常（塗料がゲル化したり、刷毛・ローラーが固まったりする）を生じる恐れがあります。
- (3) ベストシーラーKには必ず規定量のKパウダーを添加してください。（重量比20%） ベストシーラー K単独で塗布すると、降雨によりフクレが発生する可能性があります。
- (4) 塗料を小分けする場合、まず塗料を充分に攪拌して均一にしてください。その後、はかりを用いて小分けし、塗布してください。
- (5) アトレーヌ下地調整材は、樹脂、骨材を規定配合通りご使用ください。骨材は、開封後、速やかに使い切ってください。（セメントを含むため、開封後の長期保存はできません。）
- (6) 取扱い時には皮膚・粘膜・眼等に入らぬように、適切な保護具を着用してください。万一皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある場合には、医師の診断を受けてください。また作業の安全のため、ヘルメットの着用をおすすめします。

3. 塗布（施工）後の注意

- (1) 湿度が高いとき、気温の低いときは乾燥が遅れる場合があります。塗布工程では常に乾燥状態を確認してから次の工程に移ってください。
- (2) 直射日光が当たり高温となる場所や、凍結する恐れのある場所を避けて保存してください。

4. 環境汚染防止のための注意

- (1) 使用済空容器の押しつぶし作業では、内容物が万一こぼれても地下浸透しないようにシートを敷き、その上で作業してください。
- (2) 廃塗料、廃容器等は、産業廃棄物処理の許可を有する業者に委託して処理してください。

5. 塗布面別の注意

- (1) 新設コンクリートは最低4週間以上の養生が必要で、素地コンクリートに水分が多い場合は塗布を避けてください。塗布前に素地面にポリシート（1㎡以上）を張り付け、翌日、素地面が黒くなったり、ポリシート内面に水滴の付着がないことを確認した後塗布してください。（ケット水分計H1ー520で測定した場合の水分量がRモードで700以下、チャンネル4で5%以下を目安とする）

6. 全般の注意

- (1) 製品ご使用の際は、当資料編の他、製品本体記載の注意事項およびMSDS（製品安全データシート）を良くお読みください。
- (2) 使用中、使用後ともに換気をよくしてください。
- (3) 改良等のため ①製品の中央、仕様 ②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (4) 当資料編に表示してあります諸数値はあくまでも設計上のものです。塗布の際の諸条件によって増減する場合があります。
- (5) 製品本体、販促物および当資料編に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問合わせください。