合成樹脂

合成樹脂とは、高分子化合物からなる物質の中で、成形品や薄膜に加工して使用することを目的に製造されたものを指します。また、 合成樹脂は「可塑性」を持っています。

プラスチックは「可塑性物質」という意味ですが、ほとんどの場合は 合成樹脂に限って用いられます。ちなみにプラスチックとはギリシャ 語から来た英語で、「可塑性を持つもの」という意味です。

概要

エチレンを重合して得られる結晶性の熱可塑性樹脂。圧力、触媒などの重合条件により高密度ポリエチレン(HDPE)、高圧法低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(L-LDPE)など性能の異なるポリエチレンが得られる。また、最近ではメタロセン触媒を使用したポリエチレンも上市され、そのすぐれた物性が注目されている。

主な特徴

- ●電気を通さない…絶縁体として使用できる。
- ●水や薬品に強く腐食しにくい…廃棄後の処理が行いにくく、環境 問題を引き起こす原因でもあります。
- ●燃えやすい。
- ●紫外線に弱く、日光の当たる場所では劣化が早い。 ただし現在では、これらに当てはまらないプラスチックも開発されています。
- ●電気を通す「導電性プラスチック」
- ●微生物によって分解される「生分解性プラスチック」
- ●燃焼しにくい「難燃性プラスチック」細かく分解して熱を加えることで、元の原油としての再利用も可能になっています。

歴 史

1835年に塩化ビニルとポリ塩化ビニル粉末が発見されたのが最初とされています。商業ベースに乗ったのはセルロイドですが、植物を原料としているので半合成プラスチックとも言います。

1909年、本格的な合成樹脂第一号としてベークライト(商品名)が誕生。一般にはフェノール樹脂と呼ばれています。その後、レーヨンやポリ塩化ビニルなどが工業化され、戦後になるとさらに多様な合成樹脂がつくられます。1960年代には、日本でも日用品に多く用いられるようになりました。

合成樹脂の分類

熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂があります。熱可塑性樹脂は、ガラス 転移温度もしくは融点まで熱を加えることで軟らかくなり、任意の 形に成形できる樹脂を指します。切削や研削などの機械加工に不 向きなことが多く、熱して軟らかくなった状態で金型に押し込み、冷 やして固めることで製品化する射出成形加工などが広く用いられ ます。

熱可塑性樹脂には、汎用プラスチック、エンジニアリングプラスチック、スーパーエンジニアリングプラスチックがあります。汎用プラスチックは家庭製品や電気製品の外箱、窓の冊子、雨桶、クッション、フィルムなど比較的大量に用いられます。ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、アクリル樹脂などがあります。

主な用途

各種日用品、包装材料、ペットボトル、電子機器、家電製品、家具、小型機械、コンパクトディスクなどのメディア、光ファイバー、小型船、自動車などの内装、農業用フィルム、食器、風呂、建築材料、繊維材料など。

ポリエチレン

略記号

PF

概要

ポリエチレンは、エチレンを重合して得られる結晶性の熱可塑性樹脂を指します。 圧力、触媒などの条件により、高密度ポリエチレンや低密度ポリエチレンをはじめ、 性能の異なるポリエチレンを得ることが可能です。

高密度ポリエチレン

略記号

HDPE

原料エチレン、触媒。

性 状

微細結晶構造は温度によって変化します。熱を加えると結晶体は非結晶体へと変化し、物性常数も急激に変化します。半透明であり、透明性はありません。各種容器をはじめ、金属材を保護するための塗布に適しています。電気の絶縁性が優れているので高周波絶縁被覆に、また耐薬品性に利点があることから化学用パイプ、ビン類にも使用されています。

■用途

射出成型(家庭用品、電気、機械部品)、中空成型(各種容器)、 フィルム、フラットヤーン、結束テープ、繊維、パイプ、その他。

低密度ポリエチレン

略記号

LDPE

原料

CH2=CH2 エチレン。

性状

乳白色半透明の結晶性樹脂です。弾力性があり、柔軟で、低温に強い性質です。水や酸、アルカリ、化学薬品類に強く、電気絶縁性に優れています。しかし、接着性やガスバリヤー性には劣ります。融点以上で流動状態になり、およそ300℃まではほとんど分解反応が起こりません。極めて加工性に優れていると言えます。

■用资

包装用フィルム、農業用フィルム、電線、土木・建築資材、 各種雑貨類、その他。

ポリプロピレン

略記号

PP

概要

昭和28年、イタリアにおいて結晶性ポリプロピレンが合成されて以来、世界各国で企業化され、用途の開発から物性改良、製造技術の改良が進められてきました。昭和58年以降、10年連続の史上最高を記録。

また平成4年には200万トンの大台に乗せ、我が国 で最も生産量の多い樹脂になりました。

原料

プロピレン、エチレン。

性状

結晶性プラスチックであり、その成形品の機械的性質は結晶の数や大きさ、さらには種類などで相違します。結晶化度の増加に伴って、剛性や硬度、引張降伏強度、耐薬品性は向上します。しかし、その一方で耐衝撃性は低下します。

ポリプロピレンが一般に言われることは、成形性に優れ、絵付け成形が容易ということ。表面の光沢が良く、比較的表面が硬くて傷がつきにくく、耐衝撃性も高いということです。

また、繰り返し曲げに強いというヒンジ特性を持つことも、大きな特性と言えます。

■用途

インジェクション成型(射出成型) (扇風機・洗濯機・掃除機・換気扇・食器 乾燥機・珈琲メーカー・電子レンジ・冷蔵庫・エアコン・コタツなどの各部 品、日曜家庭用品、バルブ、リング、バンパー、インパネ、コンソール、グリル、バッテリーケース、ファンシュラウド、各種コンテナー、エアクリーナーケース、カーヒーターケース、ハンドル、グローボックスなど)。

ブロー成型(中空成型) (食品トレイ、医療容器、文具、フェンダライナー、多層容器)。

その他(カーペット、フトン綿、バンド、ロープ、バンド、袋)。



ポリ塩化ビニル

略記号

PVC

概要

塩素及びエチレンの合成で得られる塩化ビニルモノマーを重合した熱可塑性 プラスチックです。

加工が容易で、他のプラスチックよりコストが比較的安価なため、世界的に普及 しています。

原 料 塩化ビニルポリマー。

性 状

耐水性や耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性が良く、しかも無毒で難燃性です。 しかし、比較的に熱や光に弱く、安定剤や可塑剤などを添加して加工します。

■用途

平板、波板、硬質フィルムシート、 パイプ、断手、異型押出品、 軟質押出品、ブロー成型品、 レザー、農ビ、軟質フィルムシート、 電線、繊維、床材、その他。

ポリスチレン

略記号

PS

概 要

一般用ポリスチレンと耐衝撃性ポリスチレン、両者をブレンドした中間のグレー ドがあります。

電気工業用品や家具建材、一般日用雑貨など広い分野で用いられています。

料 原

一般用ポリスチレンはスチレンモノマー。

耐衝撃性ポリスチレンは、スチレンモノマーとポリブタジエン。

状 性

一般用ポリスチレンは透明分野に広範囲で用いられています。また、耐衝撃性 ポリスチレンは、半透明で割れにくいため、日用雑貨から家電製品など多くの 用途に使用されています。

■用途

電気器具(ステレオカバー、照明器 具)、雑貨(食卓用品)、文具(定規)、 車両関係(ランプレンズ、メーター カバー)、玩具(一般玩具)、 医療器、その他。

アクリル樹脂

略記号

PMMA

概要

メタクリル酸メチル(MMA)を主体とするポリマーです。プラスチックの中で は、最高の透明性と抜群の耐候性を有しています。

原料

[ACH法] アセトン、青酸、硫黄及びメタノール。

[Escambia法(硝酸酸化法)、直接酸化法] イソブチレン、メタノール。

性状

光線透過度はガラスより高くて着色が自由、耐候・耐水性に優れ、有機ガラスと して需要を拡大しています。無機ガラスより耐衝撃性が強く、耐酸・耐アルカリ 性で、潤滑油にも良く耐えます。

■用途

看板、ディスプレイ、照明器具、 風防ガラス、光学用、医療用、 建築用、医療用、家具、電気器具、 計器カバー、装身具、歯科材料、 時計、その他。

プラスチックの物性一覧表

プラスチックの名称	プラスチックの名称ポリエチレン		ポリプロピレン	塩化ビニル樹脂	ポリスチレン	メタグリル樹脂	ABS樹脂		スチレン
記号	高密度	低密度	一般用	硬 質	一般用	成形用	成形用一般用	- ポリカーボネート (未充てん)	アクリロニトリル コポリマー (未充てん)
試 験	HD-PE	LD-PE	PP	PVC	PS	MMA	ABS	PC	AS
比 重	0.941~0.965	0.918~0.930	0.902~0.906	1.35~1.45	1.05	1.19	1.03	1.2	1.07~1.1
屈 折 率	1.54	1.51	1.49	1.52~1.55	1.59~1.60	1.49	_	1.58	1.56
引 張 り 強 さ	218~387	90~155	220~390	352~633	400~560	680~700	430	620~670	640~850
伸び	50~1,000	200~600	220~700	2.0~40.0	2.8~4.0	5	3.0~17	60~100	1.5~3.7
引張りセジュラス	0.042~0.13	0.0098~0.027	0.11~0.16	0.25~0.42	0.19~0.20	0.32	0.27	0.19~0.24	0.28~0.4
圧 縮 強 さ	199~253	_	387~562	582~914	800~980	844~1,265	738~879	780~879	1,000~1,200
曲 げ 強 さ	7.0	_	422~562	703~1,125	640~1,000	900~10,000	696~914	949~960	1,000~1,300
衝 撃 強 さ (アイゾットノッチ付)	2.7~110	破壊しない	1.6~4.4	2.2~80	0.4~2.2 (1/4in.bar)	1.6~2.7	6~22\23°C\3.6~6 (1/8in.bar)\-40°C	65~95 (1/8in.bar)	1.8~2.7
硬さ(ロックウェル)	D60~70 (Shore)	D41~46 (Shore)R10	R95~110	65~85 (Shore1)	M65~82	M90~95	R105	M62~M70、 R118	M80~90
曲げモジュラス	0.07~0.21	0.011~0.023	0.12~0.20	_	0.30~0.33	0.10~0.12×10 ⁴	0.23	0.21~0.24	~0.4
圧縮モジュラス	_	_	0.11~0.21	_	_	_	0.19	0.17~0.24	0.35
熱 伝 導 度	11.0~12.4	7	2.8	3.0~7.0	2.4~3.3	5	4.5~8.0	4.6	2.9
比熱	0.55	0.55	0.46	0.2~0.28	0.32	0.35	0.3~0.4	0.30	0.33
熱 膨 張	11~33	25	11	50~185	6.0~8.0	5.9~9.0	7.4	6.6~7.0	3.7
耐熱性(連続)	121	82~100	121~160	66~79	65~76	60~88	71~93	135	60~100
熱変形温度 (18.3kg/cm² 熱変形温度 (4.6kg/cm²)	43.3~54 60~88	32~406 38~50	49~60 110~120	54~79 57~82	87 (アニールなし) 106	68~99 74~107	93~107 (アニール) 89~110	132~137 140~155	— 88~105
体 積 固 有 抵 抗 (50RH、23℃)	> 10 ¹⁶	> 10 ¹⁶	> 10 ¹⁶	> 10¹6	< 10 ¹⁶	10 ¹⁶	2.7×10 ¹⁶	2.1×10 ¹⁶	> 1016
絶縁強さ 気短時間法 階段上昇法	450~500 440~600	450~1,000 420~700	500~660 450~650	425~1,300 375~750	500~700 400~600	400 350~400	350~500 370~400	400 364	400~500 300~600
誘 導 率 $\left\{ egin{array}{ll} 60 \text{Hz} \\ 10^3 \text{Hz} \\ 10^6 \text{Hz} \end{array} \right.$	2.30~2.35 2.30~2.35 2.30~2.35	2.25~2.35 2.25~2.35 2.25~2.35	2.2~2.6 2.2~2.6 2.2~2.6	3.2~3.6 3.0~3.3 2.8~3.1	2.45~2.65 2.4~2.65 2.4~2.65	4 3 2.5	2.4~5.0 2.4~4.5 2.4~3.8	3.17 3.02 2.96	2.6~3.4 2.6~3.3 2.6~3.1
誘電正接 10 ³ Hz 10 ⁶ Hz	< 0.0005 < 0.0005 < 0.0005	< 0.0005 < 0.0005 < 0.0005	< 0.0005 <0.0005~0.0018 <0.0005~0.0018	0.07~0.02 0.009~0.017 0.006~0.019	0.0001~0.0003 0.0001~0.0003 0.0001~0.0003	0.05 0.04 0.03	0.003~0.008 0.004~0.007 0.007~0.015	0.009 0.021 0.010	0.006~0.008 0.007~0.012 0.007~0.01
ア ー ク 抵 抗	140~190	135~160	65~70	60~80	105	No track	50~85	10~120	100~150
吸水率(1/8in厚 24hr)	< 0.01	< 0.015	< 0.01	0.07~0.4	0.03~0.10	0.3~0.4	0.2~0.45	0.15	0.25
燃焼温度	1.0~1.04	1.04	徐燃	自消性	徐燃	0.9~1.2	徐燃	自消性	徐燃
日 光 の 影 響	×	×	Δ	_	Δ	0	○~△	×	Δ

出典:瑞穂化成工業株式会社 72