

タフさとスピードが求められる用途に・・・

POSヨ-IL ノンブリードタイプ **スピード**

高強度・速硬化・超耐候・フッ素鋼板対応・ノンブリード



- 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部
- 車輛の目地のシール
- 溶接部やボルト止め部のシール
- 貫通部回り、ダクト回りのシール
- アクリル板や各種エンプラの接合部
- 一般建築物内外装目地

※ 詳細は裏面の説明やデータをご覧ください。

変成シリコンシーラント セメダイン POSシール

ノンブリードタイプ

スピード

用 途

- 一般建築物内外装各種目地や亀裂補修
- 溶接部やボルト止め部のシール
- アクリル板や各種エンブラの接合部 ※1
- 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部 ※1
- 貫通部回り・ダクト回りのシール

特 長

- 仕上がりの速い速硬化タイプ
- 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプ
- 各種材料に対する優れた接着性 ※1
- 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ ※2
- 新配合により塗料密着性がアップ ※2
- 耐紫外線性・耐久性に優れる
- 防かび剤配合

※1 接着しないものやプライマーの必要なものがありますので事前にご確認下さい。
※2 塗料の種類によっては適合しないものもありますので事前にご確認してからご使用下さい。

性 状

外 観	均一ペースト状
色 調	ホワイト、ライトグレー
密 度	1.46
不 揮 発 分	94%

性 能

指触乾燥時間	23℃	20分
	5℃	60分
硬化速度	23℃	2.9mm
	5℃	2.2mm
ゴム硬度 (ショアーA)		37
耐 候 性		4000時間で異状なし※

※サンシャインウェザーメーター照射

引張接着性 (アルミニウム(陽極酸化皮膜))

養生後	50%引張応力	(N/mm ²)	0.5
	最大引張応力	(N/mm ²)	1
	最大荷重時伸び	(%)	400
	破壊状態		CF※
水浸せき後 水中7日	50%引張応力	(N/mm ²)	0.4
	最大引張応力	(N/mm ²)	0.8
	最大荷重時伸び	(%)	500
	破壊状態		CF※
加熱後 80℃×14日	50%引張応力	(N/mm ²)	0.7
	最大引張応力	(N/mm ²)	1.2
	最大荷重時伸び	(%)	200
	破壊状態		CF※

破壊状態 CF:シーリング材の凝集破壊、AF:接着破壊

各種材料への接着性

		プライマー無し	プライマー使用
樹脂	ポリスチレン	○	
	ABS	○	
	PMMA	○	
	ナイロン	○	
	ポリカーボネート	○	
	硬質塩化ビニル	○	
	軟質塩化ビニル	○	○
金属	FRP	△	○
	ステンレス	○	○
	軟鋼板	○	○
塗装板	アルミニウム	○	○
	アクリル塗装鋼板	○	○
	フッ素塗装鋼板	○～× ※1	○～× ※1
その他	合板	○	○
	モルタル	△	○
	スレート	△	○
	ガラス	○ ※2	○ ※2
	サイディング	△	○

評価 ○: 密着性良好 (CF)、△: CF/AF混在、×: 接着破壊 (AF)

※1 フッ素鋼板の種類によっては接着しないことがあります。

※2 ガラス越しで接着面に紫外線の当たる用途は避け下さい。

塗料適合性

	塗料の種類	密着性	用 途
A 社	水性フッ素樹脂	○	建築用
	ターベン可溶フッ素樹脂	○	
	水性アクリルシリコン樹脂	○	
	ターベン可溶シリコン樹脂	○	
	ターベン可溶ウレタン樹脂	○	
	水性アクリル樹脂	○	
B 社	1液溶剤形ポリウレタン樹脂	△	工業用
	2液溶剤形ポリウレタン樹脂	△	
	水性フッ素樹脂	○	建築用
	弱溶剤形フッ素樹脂	△	
	水性ハイブリッドシリコン樹脂	○	
	NAD型アクリルシリコン樹脂	△	
C 社	NAD型ポリウレタン樹脂	△	
	水性アクリル樹脂	○	
	水性アクリルエマルション	○	工業用
	1液溶剤形特殊アクリル樹脂	○	
	1液溶剤形ポリウレタン樹脂	○	

○: 密着性良好、△: 条件により適合、×: 不合格、汚染性はすべて良好

荷 姿

容 器	333mLカートリッジ
梱 包 単 位	10本入り/箱×4 = 40本/梱

※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※本カタログに記載のデータ・各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的・用途・条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。※輸出の際は、営業担当にご確認ください。

お 求 め は

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7278
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330
名古屋事業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 ☎(052)218-5316

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611

福岡営業所 ☎(092)432-7520 <https://www.cemedine.co.jp/>

商品に関してお問い合わせは接着技術相談センターへ

☎ 0120-58-4929 (10:00~12:00 13:00~17:00 土曜・休日を除く)

POSシールスピード(507)23G-GN/