

低汚染形セラミック変性アクリル樹脂塗料

アレスセラアクリル

系 統 セラミック変性アクリル樹脂つや有り塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 汚れ防止効果に優れます。
- 2) 速乾性です。
- 3) ローラー・スプレー塗りが可能で、トマリの良い光沢の優れた塗膜が得られます。
- 4) 耐水性・耐アルカリ性が優れています。
- 5) 耐候性が良好です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 釈 率	30～40%	30～40%	80～100%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.15	0.15	0.17		
希 釈 剤	アレス外装用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

温 度		23℃	
項 目	最 短	1時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	4kg, 15kg
2	混 合 比	—
3	色	白及び各色
4	つ や	つや有り
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.12(白)
7	溶 剤 比 重	0.87
8	加 熱 残 分	50%(白)
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	トルエン キシレン エチルベンゼン
11	有機則/特化則	特別有機溶剤等(特化則適用)
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第1石油類(非水溶性)
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

モルタル、コンクリート、鉄

主な適用下塗塗料

浸透形シーラー、マルチタイルコンクリートプライマーEPO等

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 2) 鉄部への塗装においては、さびの除去を入念に行って下さい。
- 3) 湿気が高い場合、一度に厚塗りするとブラッシングすることがあります。
- 4) 塗装時、塗料の取り扱い時は換気を行ない、火気厳禁として下さい。
- 5) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。