

合成樹脂系トタン板用塗料

SDルーフペイント

系 統 長油性フタル酸樹脂系ルーフ用塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 常備色が多彩で、カラートタン補修用・塗り替え用に適しています。
- 2) 塗膜は耐候性に優れています。
- 3) 塗膜は強じん度、密着性が優れています。
- 4) 作業性が良く、はけ目や流れも少なく、平滑な美しい塗膜が得られます。

塗装条件

塗装方法	は け ローラー	エアレス スプレー			
希 積 率	5~10%	5~10%			
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.12	0.14			
希 積 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	16 時間		
	最 長	7 日		
使用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	14kg
2 混 合 比	—
3 色	標準色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.20(ナイスブルー色)
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	68%(ナイスブルー色)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	指定可燃物 可燃性液体類
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

カラートタン、トタン

主な適用下塗塗料

アレスルーフエポプライマー、ザウルスEXⅡ、1液エスコマイルド  
ヤネ強化プライマーEPO、エスコ、スーパーザウルスⅡ  
アレスダイナミックプライマー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) ラスゴンセーフティ(K)、ラスゴンセーフティ(K) 超速乾の上に塗装する場合は、エアレススプレー塗装はできません。  
また、ラスゴンセーフティの厚膜仕様(70μm)の上にハケ・ローラー塗装する場合は、48時間以上の塗装間隔で塗装して下さい。
- 2) 使用前に十分攪拌して使用して下さい。
- 3) さびた部分は、ワイヤブラシ、サンドペーパーなどでさびを完全に除去し、さび止めペイントで補修して下さい。
- 4) ゴミ、ホコリ、砂、油などは、塗装する前に水洗やシンナー拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にして下さい。
- 5) 塗り替えの場合は、はがれかかっている旧塗膜を入念に除去して下さい。
- 6) 特に油性、合成樹脂系は、低温、多湿時に塗装したり、未乾燥のときに夜露にあたると、つや引けを起こすことがありますので十分に注意して下さい。
- 7) 塗色により塗料比重が異なりますのでSDSなどでご確認下さい。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。