

新発売



# JW-280PMY

ウレタン樹脂系・直貼り用接着剤

健康住宅対応接着剤 F☆☆☆☆品 4VOC適合品

## 低温硬化性、臭気性が向上

※当社従来品比

### 特長

F☆☆☆☆…健康住宅対応

JIS A 5536

認証番号:TC0408015

JAIA 4VOC基準適合品

・低温硬化性向上

・臭気改善

・TVOC低減

・際根太等への接着性向上

### 荷姿

10kg x 2缶 PPバンド掛け(JW-280PMY)



試験項目		JW-280PMY
粘 性	粘 度 (常温)	23 Pa・s / 23℃
	粘 度 (低温)	40 Pa・s / 5℃
	比 重	1.57
作 業 性	常温時の 張付け可能時間	60分以内
	くし目作業性	○
接着性能	低温硬化性 [5℃]	○
環境対応	TVOC値*)	22 μg/m <sup>3</sup>
	ホルムアルデヒド放散量	測定限界以下

\*)厚生労働省のTVOC暫定目標値400 μg/m<sup>3</sup>以下

■上記値は測定値であり、保証値ではありません。



【お問合せ先】

ジャパン建材株式会社 住設部 商品開発課

Tel.(03)5534-3716 Fax.(03)5534-3856