



PROFESSIONAL CHOICE

ひび割れ補修剤

アスファルト & コンクリート用

Crack Repair



A&C クラック補修剤とは

- ・ ひび割れは放置しておく、水が入り膨張し破壊します。
- ・ 2液性常温硬化型ポリウエー系補修剤です。
低粘度で 1mm~20mm 幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し
施工後 1 時間で硬化します。
- ・ 接着、防水、摩耗、耐熱 (-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、
耐薬品に優れております。
- ・ 溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。

※注意

表面温度 50℃ 以上の場合や、施工後 3 時間以内に降雨の場合は施工しないでください。




1. 補修箇所の塵、砂、ごみを
清掃してください。

2. ②剤をよく振ってから、①剤の
キャップを開け②剤を全量
入れてください。

3. 40 秒間 (80 回) ボトル
(①剤 + ②剤) を上下に強く
振り攪拌を行ってください。

4. 先端部分をハサミ等で切り
落としてください。

5. 舗装のひび割れ (亀裂)
部分に注入を行ってください。



施工範囲: 5mm 幅 × 3m 長さ (深さによる)

硬化時間: 1 時間 (一度で使い切ってください)

使用温度範囲: -35 ~ 130℃

色調: 黒色



実例動画はこちらから

商品名	型番	商品CD	荷姿
ひび割れ補修剤	CF400	0821	主剤 200g+ 硬化剤 200g



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL: (06)6452-5811

FAX: (06)6452-5770