



AMECHEMI

アスファルト補修剤

Asphalt Repair

《特長》

設備や技術、加圧不要で散布後に即開放し車両通行可能な優れものです。

加熱合材と同程度で降雨、降雪時など全天候施工可能です。

植物油を主原料とし、万一流出しても環境汚染の心配がありません。

4kg1袋で20cm×20cm(1cm厚さ)・20kgで1m×1m×(1cm厚さ)の範囲を補修することが可能です。




《用途》

工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装など幅広い用途に、ご使用いただけます。

《AR使用方法》

1. 補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いてください。
2. 本品を補修箇所に1割程度余分目に充填してください。
3. スコップで平らに均してください。
4. 車両で転圧することにより強度が増します。



《使用上の注意》

充填直後の補修箇所をフォークリフトでハンドル操作や急発進急停車はしないでください。

歩道など車両走行不可の場所は、転圧機で押し固めてください。

アスファルト補修以外に使用しないでください。保管は高温多湿を避け開封後は速やかに使い切ってください。

その他の情報はSDSを参照ください。

商品名	型 番	商品CD	荷 姿
アスファルト補修剤	AR4	0825	4kg
	AR20	0826	20kg



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770