

施工要領書

製品名	ガラス・鏡・ステンレスに付いた 油膜・水アカ・うろこ落とし			
	しやらく(粗め・並・細め・極細)			
特長				
<p>■水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。</p> <p>■ガラス・鏡にこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。</p>				
用途				
■建物の窓ガラス	■ステンレス	■タイル		
■浴室の鏡・窓ガラス	■真鍮			
■乗り物の窓ガラス	■陶器(洗面台・便器)			
使用できない基材				
■車のフロントガラス(※細め・極細のみテスト確認後、使用可)	■プラスチック製品			
■ステンレスの鏡面	■メッキ製品			
■表面処理されたガラス・鏡				
使用方法				
<p>①しやらくのカタログ裏面に記載されておりますしやらくの商品情報及び適合タイプ選択基準表をご確認の上、用途に応じて、『粗め』『並』『細め』『極細』を使い分けてください。</p> <p>②施工面に砂・泥・ゴミ・ホコリ等が残っていると傷の原因になりますので充分に水洗いして取り除いてください。</p> <p>③施工しない箇所や周辺基材を養生してください。</p> <p>④付属のスポンジタワシにしやらくをつけて磨いてください。</p> <p>⑤磨いた後は充分に水洗いしてください。</p> <p>⑥最後に乾いた布で拭き上げてください。</p> <p>※汚れが落ちないときは、上記④⑤の作業を繰り返してください。</p> <p>※『並』を使用する際は、栓を閉めて容器ごと上下によく振ってからお使いください。 また『粗め』『細め』『極細』を使用する際、成分の分離・沈降等が見られる場合は均一なペースト状になるようによくかき混ぜてからお使いください。</p> <p>※電動ポリッシャーを使っての作業もできます。</p>				
標準使用量(原液使用時)	10~20g/m ²	※使用量は基材によって多少異なります。		
使用上の注意				
<p>①施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読み、ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。</p> <p>②研磨剤入りのタワシを使うと施工面に傷をつける恐れがありますので付属のスポンジタワシをお使いください。</p> <p>③ステンレス・真鍮はあまり強く磨くと傷がつくことがあります。</p> <p>④乾燥した状態で磨くと施工面が熱を持ち、傷つけたり割れたりすることがありますので施工面を霧吹きなどで軽く湿らせてウェットな状態を保ちながら作業してください。</p> <p>⑤保護剤を塗布する場合、しやらくが残留していますと密着不良を起こします。洗浄後は充分に水洗いをして、充分に乾燥させてから塗布してください。</p> <p>⑥必要に応じて、適切な保護具(ゴム手袋・保護メガネ等)をお使いください。</p> <p>⑦口や目に入ったとき、手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。</p> <p>⑧子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。</p> <p>⑨一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。</p> <p>⑩取り扱い後は手洗いを充分行ってください。</p> <p>⑪用途以外には使わないでください。施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。</p> <p>※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。</p> <p>※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。</p> <p>●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。</p> <p>●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。</p>				
<small>製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年</small>				