

もふダン

MOFU MOFU
keep warm putty



もふダンだと…

もふもふ
柔らかい

手で塗る保温パテ

1 保温材選定の悩みから解放!!

粘着性のあるパテ状のため配管の**部位や形状を気にせず**施行が可能!
また平面にもそのまま塗布できます。

2 幅広い温度域に対応!

ロックウールをベースにしているため、**耐熱温度は200℃**まで対応!

3 保温性能も抜群!

断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により**保温性能も調整可能**です。

／**パテ状**なので付けるだけ!／

容器から開けて
そのまま使用

OK

水性のため
低臭

部材・工具は
不要



使用方法

STEP
1

塗布する配管の汚れや
ホコリを落とします。

鉄製や塩ビ管などあらゆる配管にも使用 OK!



STEP
2

「もふダン」を配管に
手で付けます。



STEP
3

乾燥し
硬くなったら完成!

未硬化でも配管の熱で硬化します。



試験項目	もふダン
容量	1.2kg プラベール入り
乾燥時間	4 時間表面乾燥、内部乾燥3日 (塗布厚10~20mm時)
塗り厚	10~20mm
塗布面積	0.24 m ² (塗布厚 10mm)
使用温度範囲	-30℃~200℃ ※乾燥後
色調	白
密度 g/cm ³	0.5
熱伝導率 (W/m-K, 23℃)	0.11
熱伝導率 (W/m-K, 100℃)	0.09

MOFU MOFU
keep warm
putty
もふダン

【注意事項】

- 高温下での使用は可能ですが、室温での施工を推奨します。
- 水性のため、氷点下での施工はできません。
- 除去する際はカッター等の刃物でカットできます。
- もふダンの硬化後（乾燥後）は、溶剤系塗料以外であれば塗装ができます。



関西パテ化工株式会社

施工方法は
動画でチェック!

