



基礎用天端仕上材

F☆☆☆☆ 適合商品

登録番号 1209011

天端レベラー

作業性に優れたバランスの良い基礎用天端仕上材

流動性

レベリング性と流動性のバランスが良く、施工が素早く行えます。

分離抵抗性

高い流動性を保ちながら、材料の分離を抑えるといった相反する性質を両立しました。

扱いやすい水量

水量の調節可能範囲を広く設定しているため、施工時のわずらわしい水量調節時間が軽減されます。

美しい表面

特殊添加剤配合により、材料を継ぎ足した場合も表面が平滑で美しい仕上がりになります。



標準仕様		物 性	
適用箇所	住宅基礎コンクリート天端	試験項目	試験結果
適用下地	基礎コンクリート	フロー値	245 mm
荷 姿	25 kg 紙袋	凝結時間	始発 5時間30分
標準水量	清水 約 7 l		終結 10時間30分
標準塗厚	10~15 mm	圧縮強度 28日	26.6 N/mm ²
標準 施工長さ	10 mm 厚	曲げ強度 28日	6.6 N/mm ²
	約 16 m (幅10 cm)	下地接着強度 28日	2.2 N/mm ²
	約 11 m (幅15 cm)		
	15 mm 厚		
	約 9 m (幅10 cm)		
	約 7 m (幅15 cm)		

※ 上記のデータは代表値であり、品質保証値ではありません。

本カタログ内測定値は試験・実験施設内でのデータです。施工現場での実測値はこのデータより変動する場合があります。



トーヨーマテラン株式会社

施工上の注意

- 気温 5℃以下の施工は避けて下さい。
- 本品と他の材料との混合は避けて下さい。
- 基礎コンクリート打設後、本製品の施工厚が 5mm 以下にならない様に金コテ等を用いて表面を平滑にして下さい。
- ブリージング水（浮き水）が適当に引いた時点が施工のタイミングです。
- 硬化した基礎コンクリート面への施工や、付着力を上げたい場合は、トーヨーモルタル接着増強剤をプライマーとして塗布することをお勧めします。

使用方法

練り混ぜ



1. 練り混ぜ容器に 約 7 l / 1 袋の清水を入れて下さい。
(水量は季節に応じて調整して下さい。)
2. 電動式ハンドミキサーで攪拌しながらトーヨー天端レベラーを徐々に投入して下さい。全材料投入後、約 3 分間材料が均一になるように練り混ぜて下さい。練り混ぜ不足は材料分離等の原因になりますので注意して下さい。

流し込み



3. 練り上がった材料を所定の高さまで数箇所から流し込んで下さい。
4. 流し込みは、練り混ぜ終了後 10 分程度の間素早く行って下さい。
一度に 2 袋以上練り混ぜを行った場合は、練り混ぜ後 5 分間毎を目安に 1 分間程度再攪拌を行い施工して下さい。

養生

1. 施工後は、直射日光、通風による急激な乾燥、材料表面の波打ち、冬季の硬化不良を防ぐために養生シート等で施工面を覆って下さい。
2. 脱型までの初期養生は平温時では 2 日間以上、寒冷地で 3 日間以上行って下さい。

危険

- ・発がんのおそれ
- ・重篤な皮膚の薬傷
- ・重篤な目の損傷
- ・呼吸器系の障害
- ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- ・長期または反復暴露による呼吸器系、腎臓の障害



●注意事項

- 【安全対策】
- ・子供の手の届かないところにおくこと。
 - ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 - ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
 - ・この製品を使用する時には、飲食または喫煙をしない。
 - ・粉じんを吸入しないこと。
 - ・取扱い後はよく手を洗うこと。
- 【応急処置】
- ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 - ・皮膚、髪に付着した場合、流水/シャワーで洗うこと。
 - ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 - ・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
 - ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
 - ・暴露またはその懸念がある場合は、医師の診断、手当を受けること。
- 【保管】
- ・濡れる場所、多湿の場所の保管は避けること。
 - ・直射日光を避けた屋内で保管すること。
 - ・施錠して保管すること。
- 【廃棄】
- ・都道府県/市町村の規則に従って内容物、容器を廃棄すること。
- 取扱い前に安全データシートを必ずお読みください。

- 本製品の仕様は予告無く変更する場合があります。
記載内容は施工保証するものではありません。



ISO 9001、ISO 14001 認証取得

トーヨーマテラン株式会社

〒480-0303 愛知県春日井市明知町1512番地
TEL 0568-88-3322 FAX 0568-88-2685
<http://www.matelan.co.jp>