



サンエスエンジニアリング株式会社

業務用 サビ用化学反応型プライマー（弱溶剤速乾タイプ）

サビクロス

《特 長》

- ① サビ除去(転換) 赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。
- ② サビ防止(被膜) 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。
- ③ 上から塗装可能 サビクロス乾燥後は、塗料が直接塗れます。

《用 途》

鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして（※上塗り塗装は行って下さい）

○タン屋根 ○フェンス ○門扉 ○ベランダ ○鉄骨階段

○カーポート ○自転車 ○自動車下回り 等

《性 状》

成 分 ： アセトン・エチレングリコールモノルマルブチルエーテル・ギ酸・有機樹脂・水

外 観 ： 無色透明液体・溶剤臭 / 溶解性： 水に溶解 / p H： 3～4

消防法： 第4類 第1石油類危険等級Ⅱ 第2種有機溶剤 水溶性 火気厳禁

《使用方法》

浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り

- ① 表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。
- ② ご使用前に容器を良く振って下さい。
- ③ 原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。
※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい。
- ④ 30分後再度2度塗りして下さい。
- ⑤ 完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。

乾燥時間 指触乾燥：約20分／完全乾燥：約4時間（20℃） ※気候状況により乾燥時間は異なります。	塗布面積の目安 500mlで 約4㎡～6㎡（2回塗り）
施工例  赤サビの状態サビクロス 1回塗りサビクロス 2回塗り完全乾燥後に塗料上塗り	

《注 意》

- 使用用途以外にはご使用にならないで下さい。
- 鉄・鋳物以外の金属（アルミ・ステンレス・銅・真鍮など）には使用できません。
- 保管環境に注意し液剤の凍結や高温にならないようご注意下さい。

NET/500ml