

詳細粒度規格表

フジランドム C 粒度規格

一般研磨材粒度	粒 度	100%通過 （1 段）		一定量以下 （2 段）		一定量以上 （3 段）		合計が一定量以上 （3 段 + 4 段）		最大3%まで通過 （5 段）	
		μm	wt%	μm	wt%	μm	wt%	μm	wt%	μm	wt%
	24	1,180	0.0	850	25	710	45	710 ~ 600	65	500	≦3.0
	30	1,000	0.0	710	25	600	45	600 ~ 500	65	425	≦3.0
	36	850	0.0	600	25	500	45	500 ~ 425	65	355	≦3.0
	46	600	0.0	425	30	355	40	355 ~ 300	65	250	≦3.0
	60	425	0.0	300	30	250	40	250 ~ 212	65	180	≦3.0
	80	300	0.0	212	25	180	40	180 ~ 150	65	125	≦3.0
	100	212	0.0	150	20	125	40	125 ~ 106	65	75	≦3.0
	120	180	0.0	125	20	106	40	106 ~ 90	65	63	≦3.0
	150	150	0.0	106	15	75	40	75 ~ 63	65	45	≦3.0
	180	125	0.0	90	15	63	40	63 ~ 53	65	—	—
	220	106	0.0	75	15	53	40	53 ~ 45	60	—	—

JIS R 6001-1:2017 に準じる （ふるい分け試験）