PE製UV土のうシリーズ

デライト ブラックUV土のう

耐候性×耐久性

100%バージン原料使用

ブラック×ＵＶ剤配合で耐候約３年

横縫製が無い円筒タイプ！

材　　質：　高密度ポリエチレン
寸　　法：　(約)横48ｃｍX縦62ｃｍ
打込本数：　10本X10本/インチ
入　　数：　２００枚/梱包
仕　　様：　黒（ＵＶ剤入）

試験成績証明書(発行可能)

試験成績表

平成　年　月　日

殿

〒653−8142
兵庫県西宮市甲風園2丁目1番5号
株式会社 カンバラ
ＴＥＬ (0798)49−9800
ＦＡＸ (0798)49−9801

【品　名】　デライトブラック土のう
【原　料】　ポリエチレン・UV剤配合
【　色　】　黒
【寸　法】　袋 幅 48cm × 袋 長 62cm

【試験結果】

試験項目		標準	耐候約3年経過後
引張強度 (N/3cm)	タテ	483	381
	ヨコ	453	400
伸び率 (%)	タテ	40.2	23.3
	ヨコ	38.6	25.3
密度 (g/cm³, 54cm)	タテ	8.7	
	ヨコ	9.9	

(日本繊維製品品質管理センター)

【試験方法】　引張強度及び伸び率試験
ＪＩＳ Ｌ 1096　Ａ法（ラベルパストリップ法）による
定速伸長引張試験機使用
試験片の幅 5cm　つかみ間隔 20cm　引張速度20cm/分

耐候処理
サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機使用（JIS B 7753）
照射時間の詳細　　噴霧時間12分間照射18分

使用済みの繊維(織物)　ＪＩＳ Ｌ 1096

[温度20℃ 湿度65%RH]

＊上記物性は試験値であり保証値ではありません。

内袋(50枚入)

特徴　紫外線・劣化に強い、ポリエチレン黒素材にUV剤を配合した耐候性土のう商品です。

用途　長期土木工事等の土塁

THE PIONEER OF SAND BAG
ＰＥ製ＵＶ土のうシリーズ

耐候約3年
PEデライトブラック枕土のう

耐候約2年
PEデライト土のう

耐候約1年
PEロイヤル土のう(KS-1)

製造元　　取扱店

株式会社カンバラ
KANBARA Traiding Co.,Ltd.