コテ※1：ケース購入時（4缶／ケース）のみくし目ごてが付属します。　コテ※2：替え刃が付属します。

水性形接着剤			タイプ
アクリル樹脂系エマルション形（環境対応・低臭形）	アクリル樹脂系エマルション形		
巾木用セメントS	セメントML-SⅡ	セメントSPH	品　名
巾木、腰壁材等の一般工法用、ビニル床タイル、床シート、カーペットタイルの立ち上げや垂直面用	マーモリウム、コルクメント専用接着剤	スフィラの一般工法用	用　途
一般工法			適用工法
石こうボード、 普通合板※（化粧合板等除く）、 セメント系	セメント系（モルタル・コンクリート）、 普通合板	セメント系（モルタル・コンクリート） 普通合板	適用下地
巾木の施工に必要な塗布性、初期粘着力。 シートの巻上げ、屋内階段の蹴込み、踏面へのタイルの施工にも適用	ドイツ接着剤工業会認定商品(Emicode EC1Plusグレード、オランダ製) 待ち時間ゼロのリノリウム専用アクリル樹脂系接着剤	ドイツ接着剤工業会認定商品(Emicode EC1 Plusグレード、オランダ製) スフィラの施工に適した初期粘着力。	特　長
			荷　姿 / 外　観
灰白色エマルション	淡黄白色エマルション	淡黄白色エマルション	色　調
プラ容器 15,000円（9kg）　品番：GLHB-P9 6,000円（3kg）コテ※1　品番：GLHB-P3	プラ容器 18,000円（11kg）コテ※2　品番：GLML-P11	プラ容器 20,000円（12kg）コテ※2　品番：GLSPH-P12	仕様（kg） 価　格
約27m²／9kg 約9m²／3kg	約36m²／11kg	約36㎡／12kg缶	標準 塗布面積
0.33kg/m² 60mm巾木を塗布できる目安 50m/kg	0.30kg/m² （くし目B1使用）	0.33kg／㎡ （くし目A2使用）	標準塗布量
10分	0～5分（くし目B1）	10～20分（くし目A2）	待ち時間
30分	15～20分	50～60分	張付け可能時間
45分	—	120分	圧着可能時間
5℃以上の室内保管。直射日光、高温放置は避ける			保　管
12ヵ月	18ヵ月		有効期限
非危険物　引火性なし			消防分類指定数量
15℃以下の低温下では粘着性能が低下します。水性形接着剤の使用は避け、セメントU等、低温時工法用接着剤の適用をお勧めします。 ※セメント系下地に比べ乾燥しにくいので、オープンタイムや養生期間が長くなる、急激な温度変化を与えないなどの配慮が必要です。	B1のくし目ごてを使用し、標準塗布量を目安とする。 乾燥が早いので、基本的に待ち時間はとらない。 1回の塗布面積は、約10m²(5m)以内とし、床材貼り付け後、ただちに圧着する。	A2のくし目ごてを使用し、標準塗布量を目安とする。 15℃以下の低温下では粘着性能が低下します。水性形接着剤の使用は避け、セメントU等、低温時工法用接着剤の適用をお勧めします。 ※セメント系下地に比べ乾燥しにくいので、オープンタイムや養生期間が長くなる、急激な温度変化を与えないなどの配慮が必要です。	注意事項等

上記の目安時間は20℃ 湿度60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目高・下地の吸湿性等が異なりますので、最適のタイミングは経験を持った方による触指等の判断が必要です

JIS

適用JIS規格：
床仕上げ施工用接着剤
JIS A5536：2015
全品種認証取得済み
（ML-SⅡ／SPH／EP30／DB除く）

シックハウス対応

巾木用セメントS
・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆（5μg／m²・h以下）
（国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません）
・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していない
（6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）
セメントML-SⅡ／セメントSPH
・ホルムアルデヒド放散・区分：JAIA（日本接着剤工業会）F☆☆☆☆
・4VOC放散速度基準適合（日本接着剤工業会自主管理規定）