

接着剤一覧 [タイプ別]

コテ：くし目こてが付属します。

タイプ		水性形接着剤			
		ゴム系ラテックス形	アクリル樹脂系エマルジョン形（環境対応・低臭形）		
品 名		セメントKT	セメントAK	セメントAK-S	スベリ止め剤
用 途		Pタイル、ドルチェ ポタニカ等のコンボ ジションタイルの一般工法用 PPカーペット、PPCラバーの専用接着 剤	複層ビニル床タイル、ACフロア、マジエ スタ、タフゾーン等の一般工法用	複層ビニル床タイル、ACフロア、マジエ スタ、タフゾーン等の一般工法用	カーペットタイル、レイフラットタイルの ピールアップ工法用
適用工法		一般工法			ピールアップ工法
適用下地		セメント系（モルタル・コンクリート）		セメント系（モルタル・コンクリート）、 普通合板 [※] （化粧合板等除く）	セメント系下地、OA・ビニル床・ 普通合板等
特 長		安価で、コンポジションタイルの施工に 適している	粘着力が持続し、手直しも利きやすい	ビニル床タイル・シートの一般工法に適 した塗布性・初期粘着力があり、待ち時 間を短縮	容易に貼り替えができるので、置敷き 床材と二重床下地の組み合わせに適材
外 観	荷 姿				
	色 調	乳白色エマルジョン			
仕様 (kg) 価 格		プラ容器 13,500円 (18kg)  品番: GLKT-P18 6,000円 (4kg) 品番: GLKT-P4	金属缶 20,500円 (18kg)  品番: GLAK-M18 プラ容器 23,000円 (18kg) 品番: GLAK-P18 7,500円 (4kg) 品番: GLAK-P4	プラ容器 20,500円 (18kg)  品番: GLAKS-P18 7,500円 (4kg) 品番: GLAKS-P4	プラ容器 28,000円 (15kg) 品番: GLNS-P15 8,000円 (3kg) 品番: GLNS-P3
標準 塗布面積		約55m ² ／18kg 約12m ² ／4kg	約55m ² ／18kg 約12m ² ／4kg	約55m ² ／18kg 約12m ² ／4kg	モルタル下地:約150m ² /15kg OA下地:約300m ² /15kg OA下貼シート:約150m ² /15kg
標準塗布量		0.33kg/m ²	0.33kg/m ²	0.33kg/m ²	モルタル下地:約0.10kg/m ² OA下地:約0.05kg/m ² OA下貼シート:約0.10kg/m ²
待ち時間		15分	30分	15分	塗布後、塗膜が透明になったら床材敷設 可能
張付け可能時間		60分	90分	60分	
圧着可能時間		120分	180分	120分	
保 管		5℃以上の室内保管。直射日光、高温放置は避ける			
有効期限		12ヵ月			
消防分類指定数量		非危険物 引火性なし			
注意事項等		15℃以下の低温下では粘着性能が低下 します。水性形接着剤の使用は避け、 セメントU10等、低温時工法用接着剤 の適用をお勧めします。	15℃以下の低温下では粘着性能が低下 します。 水性形接着剤の使用は避け、セメントU 等、低温時工法用接着剤の適用をお勧め します。 ※セメント系下地に比べ乾燥しにくいので、 オープンタイムや養生期間が長くなる、急激な温 度変化を与えないなどの配慮が必要です。		塗布は下地に応じ、ローラー刷毛や地 べらを用います。 塗布後まだ白いうちに伏せると床材は 接着します。透明になるまで待つて敷設 してください。

上記の目安時間は20℃ 湿度60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目寸法・下地の吸湿性等が異なりますので、最適なタイミングは経験を持った方による触指等の判断が必要です

JIS	適用JIS規格： 床仕上げ施工用接着剤 JIS A5536：2015 全品種認証取得済み (ML-SII/SPH/EP30/DB除く)	シックハウス 対応	・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆ (5μg/m ² ・h以下) (国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません) ・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していない (6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)
-----	---	--------------	---