

接着剤一覧 [タイプ別]

コテ：くし目ごてが付属します。 コテ*：ケース購入時（4缶／ケース）のみくし目ごてが付属します。

タイプ		溶剤形接着剤			
		一液性反応硬化形接着剤 ウレタン樹脂系溶剤形			
品 名		セメントU10	セメントU	セメントVG	セメントUK
用 途		ビニル床タイル、マーモリウムタイルの一般工法、放置床工法、低温（5～10℃）工法、耐水工法用	ビニル床シート、ビニル床タイルの耐水工法用、ビュージスタ類の一般耐水工法用	ビュージスタ、ビュージスタステップの専用接着剤	ビニル床シート、ビニル床タイルの耐水工法用 低臭・低溶剤優先の接着剤
適用工法		耐水工法 低温時（5～10℃）工法			耐水工法
適用下地		セメント系（モルタル・コンクリート） 普通合板、ウレタン塗り床下地、非吸湿性下地			セメント系（モルタル・コンクリート） 普通合板、非吸湿性下地
特 長		初期粘着力に優れ、タイルの施工に適している	ビニル床シート施工に適した初期粘着と床タイルに適した貼り付け時間を備えた耐水工法用の接着剤。効率のよい施工が可能	マンション廊下、バルコニー、階段等の施工に合わせ塗布性と初期粘着の向上、待ち時間低減を図り、手離れ性に優れる。セメントUに代わり、屋内でのビニル床シートの立ち上げ施工等にも適用可能	低臭タイプのウレタン系接着剤。
外 観	荷 姿				
	色 調	灰白色ペースト状			
仕様 (kg)	価 格	金属缶 21,000円 (18kg) コテ 品番: GLU10-M18	金属缶 33,000円 (18kg) コテ 品番: GLU-M18 15,000円 (4kg) コテ* 品番: GLU-M4	踏面蹴込用：金属缶 33,000円 (18kg) コテ 品番: GLVG-M18 17,500円 (9kg) コテ 品番: GLVG-M9	金属缶 36,500円 (16kg) コテ 品番: GLUK-M16
標準塗布面積		約50m ² ／18kg	約55m ² ／18kg 約12m ² ／4kg	約55m ² ／18kg 約27m ² ／9kg	約52m ² ／16kg
標準塗布量		0.35kg/m ²	0.33kg/m ²	0.33kg/m ² 60mm巾木を塗布できる目安 50m/kg	0.31kg/m ²
待ち時間		15分	15分	15分	15分
張付け可能時間		45分	60分	50分	40分
圧着可能時間		60分	90分	75分	65分
保 管		直射日光、高温放置は避ける			
有効期限		6ヵ月			
消防分類指定数量 (集積限度)		(18kg:55缶)	第二類引火性固体 1000kg (18kg:55缶／4kg:250缶)	(18kg:55缶／9kg:111缶)	非危険物 引火性あり (16kg:62缶)
注意事項等		使用前に十分攪拌してください。 直射日光の当たる場所では乾きすぎに注意してください。 ウレタン樹脂系は空気中の湿気で硬化反応しますので、開缶後は使いきってください。 残った場合はしっかりと密栓し、冷暗所に置き、できるだけ早く使いきってください。 可燃性があるため火気、換気に注意。 火気厳禁			

上記の目安時間は20℃ 湿度60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目高・下地の吸湿性等が異なりますので、最適のタイミングは経験を持った方による触指等の判断が必要です

JIS	適用JIS規格： 床仕上げ施工用接着剤 JIS A5536：2015 全品種認証取得済み (ML-SII／SPH／EP30／DB除く)	シックハウス 対応	・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆（5μg／m ² ・h以下） （国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません） ・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していない （6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）
-----	---	--------------	--