

め

ねじ

内径形状のコントロールを実現したロ

ルタップ!

# 

# SURZ



IT業界向けステンレス部品加工において要望の多いめねじ内径形状のコントロール化に対応するロールタップとトルクレスロールタップが融合したロールタップ

## SURZ SUロールタップ

仕様特長 HSS-P





被加工材とタッピング速度





### YAMAWA

### ■特長 タップ谷部に特殊形状を採用し、めねじ内径形状をコントロール!!

- ●ねじ盛り上げ部特殊形状採用により低トルク化を実現。
- ●ステンレス鋼のロールタップ加工に効果を発揮!
- ●下穴径を調整することにより、めねじ内径形状の調整が可能となります。

### 形状•寸法表





 $[M2.5 \sim M3, No.4-40, No.6-32]$ 

呼び	等級	商品コード	L	l	ℓn	Ds	推奨 下穴径	メーカー希望 小売価格(円)
M1 X0.25	G4	SURZ41.0BB	36	4.5	-	3	0.90	6,140
M1.2X0.25	G4	SURZ41.2BB	36	4.5	ı	3	1.10	6,140
M1.4X0.3	G4	SURZ41.4CB	36	5.4	-	3	1.28	5,760
M1.6X0.35	G4	SURZ41.6DB	36	6.3	_	3	1.46	5,540
M1.6X0.2	G3	SURZ31.6AB	36	3.6	-	3	1.52	5,760
M1.7X0.35	G4	SURZ41.7DB	36	6.3	_	3	1.56	5,540
M2 X0.4	G4	SURZ42.0EB	42	7.2	_	3	1.82	4,960
M2.3X0.4	G4	SURZ42.3EB	42	7.2	-	3	2.12	4,820
M2.5X0.45	G4	SURZ42.5FB	46	8.1	14	3	2.30	4,640
M2.6X0.45	G5	SURZ52.6FB	46	8.1	14	3	2.40	4,640
M3 X0.5	G5	SURZ53.0GB	46	9	14	4	2.77	4,570
No.2-56UNC	G4	SURZ4UN2EB	42	8.1	_	3	1.98	5,370
No.4-40UNC	G5	SURZ5UN4HB	46	9	14	4	2.55	5,210
No.6-32UNC	G5	SURZ5UN6JB	52	11	16	5	3.14	4,910

※上表の推奨下穴径はひっかり率90%狙いで試験結果を基にタップの折損を考慮し設定しております。

※推奨下穴径は、被加工材の材質、硬度、形状寸法、加工条件などにより盛り上がり量が多少異なります。適切な下穴径を選定の上、ご使用ください。

### 加工データ

### 加工条件【M2X0.4】

# = #			
被加工材	SUS304		
下 穴 径	φ1.84,φ1.83,φ1.82,φ1.81		
ねじ立て長さ	4mm(止り穴)		
タッピング速度	3m/min		
送り	完全同期送り		
使 用 機 械	マシニングセンタ 立て形		
タッピング油剤	水溶性切削油剤		

### ■下穴径の違いによるめねじ内径形状

下穴径	1.84	1.83		
めねじ 断面写真		AA		
ひっかかり率	83%	88%		
シーム状態	通常のシーム残り	シーム残りやや小		
めねじ内径	1.64	1.62		

下穴径	1.82	1.81	
めねじ 断面写真	AA	AA	
ひっかかり率	92%	94%	
シーム状態	シーム残り小	シーム残りなし	
めねじ内径	1.60	1.59	

### M2X0.4 6Hめねじの 内径寸法及び公差 1.679 最大值 1.567 最小值 公差 0.112



下穴径が0.01㎜異なる とめねじ形状が大きく 変わりますので、適切な 下穴管理が重要です!!

### で使用に際しての注意

- ◆破損する危険があるので、カバー・保護めがねなどを使用してください。
- ◆破損する危険があるので、適切な切削条件で使用してください。
- ◆巻き込まれることがありますので、工具の回転中は絶対に手袋を着用し ないでください
- ◆落下した工具で足を負傷することがありますので、安全靴を着用してく ださい。
- ◆工具を機械に取り付ける際は、がたや振れがないようにしっかりと固定 してください。
- ◆被加工材は加工中に動くことがないように、しっかりと固定してください。 ひどい摩耗や刃欠けのある工具は使用しないでください。
- ◆切削中、高温発熱が予測され火災の危険がありますので防災対策を必ず行 ってください。

本 社 〒104-0031 東京都中央区京橋3-13-10 (中島ゴールドビル)

●タッピング技術相談室: 000120-800-418

●ホームページアドレス: https://www.yamawa.com/jp

YAMAWAグループ

(株) やまわエンジニアリングサービス (株) やまわインターナショナル





未来のためのエコアクション 品質に影響を与えない部位の仕上げ加工を簡素にして 環境負荷低減に取り組んでいます **MYAMAWA**