

省工程！ 厚膜 シルバー

塩害環境対応型 高遮断・さび転換 塗装システム



ダンジオーラ システムTM



NIPPON PAINT

特徴

- ▶ シルバーが1回塗りで厚膜55 μ m!
- ▶ 中塗りを挟まずそのまま塗れる
- ▶ 工程短縮ができるため旧塗膜が厚いプラントの塗り替えにも最適



お試しにちょうど良い
小缶のご用意あります!

●従来品との膜厚・工程数比較

ダンジオーラE下塗との併用で
工程短縮を実現! 性能も同等以上!

弱溶剤形ウレタン樹脂 上塗り塗料 (25 μ m)	工程削減、 使用塗料の減量により 環境負荷低減!!	ダンジオーラU上塗 HB シルバー (55 μ m)
弱溶剤形エポキシ樹脂 中塗り塗料 (30 μ m)		ダンジオーラE下塗 (60 μ m)
弱溶剤形変性エポキシ樹脂 下塗り塗料 (60 μ m)		鉄素地
弱溶剤形変性エポキシ樹脂 下塗り塗料 (60 μ m)		鉄素地
鉄素地		鉄素地
従来仕様		ダンジオーラ仕様



※ウレタン樹脂塗料のため、耐熱温度は130℃になります。

●塗装仕様例

工程	商品名(一般名称)	使用量 (kg/m ² /回)	標準膜厚 (μ m)	塗り回数	塗装方法	シンナー名 (希釈率)	塗り重ね乾燥時間 (23℃)
素地調整	発錆部は、手工具、電動工具などを使用し、浮きさびを除去する。層状さびなどの厚みのあるさびについては、厚みが100 μ m以下にする。 残存塩分は、水洗等により残存塩分が150mg/m ² 以下になるようにする。 旧塗膜は、脆弱部所については完全に除去し、活膜部はサンドペーパーやナイロン不織布研磨材などを使用して研磨し、油分はシンナー拭きして除去する。						
補修塗装	ダンジオーラE下塗 (さび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料)	(0.20)	(60)	(1)	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0~5%)	8時間以上10日以内
下塗り	ダンジオーラE下塗 (さび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料)	0.20	60	1	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0~5%)	8時間以上10日以内
上塗り	ダンジオーラU上塗HBシルバー (高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗りアルミニウム塗料)	0.15	55	1	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0~10%)	—

※上記の各数値は、すべて標準的な数値です。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、希釈率及び測定機器、測定方法により増減します。

※残存塩分量については、お客様の規格等がある場合にはそちらを準拠ください。

※発錆部については、補修塗装を実施ください。ない場合は、性能が満足に発現しない恐れがあります。

※上記上塗りは代表例でその他の上塗りも適用可能です。詳細に関しては最寄りの営業所にお問い合わせください。

●商品体系

商品名(一般名称)	荷姿	商品名(一般名称)	荷姿	色相
ダンジオーラU上塗 HBシルバー	3.6kgセット(塗料液:3.2kg硬化剤:0.4kg)	ダンジオーラE下塗	2kgセット(塗料液:1.9kg硬化剤:0.1kg)	ホワイト グレー
	13.5kg セット (塗料液 :12kg 硬化剤 :1.5kg)		20kgセット(塗料液:19kg硬化剤:1kg)	
ダンジオーラU上塗HB	3.6kgセット(塗料液:3.2kg硬化剤:0.4kg)	ダンジオーラU上塗HB	13.5kg セット (塗料液 :12kg 硬化剤 :1.5kg)	各色
	13.5kg セット (塗料液 :12kg 硬化剤 :1.5kg)		13.5kg セット (塗料液 :12kg 硬化剤 :1.5kg)	

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6711 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

●本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログ中の商品名、ロゴマークは、日本ペイントホールディングス株式会社または
日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●Copyright © 2025 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ <https://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.
NP-D097
NP250710T
2025年7月現在