

耐熱・極圧・耐水万能型ウレア系グリース

パイロロックグリースユニバーサル0,1,2

■主要用途



各種荷役機械

ホイールベアリング、各種ピン・軸受、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント



自動車

ホイールベアリング、シャーシ回り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ



建設機械

各種ジョイント・軸受、ホイールベアリング、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント、各種ピン・ローラ



各種産業機械

摺動部、各種軸受・歯車



各種工作機械

摺動部、各種軸受・歯車



製鉄機械

連铸機、圧延機、鍛造機械、プレス機械



加熱炉・乾燥炉

各種軸受



■特 長

1.パイロロックグリースユニバーサルで油種統一ができます。

パイロロックグリースユニバーサルはあらゆる潤滑箇所に使用可能です。そのため給脂ミスがなくなり、在庫管理も簡略化できます。

2.寿命が長いので給脂間隔が延長でき、メンテナンスの手間が省けます。

厳しい条件下でも優れた性能を発揮します。また、長寿命性に優れているため、潤滑トラブルなく給脂間隔を延長でき、メンテナンスの手間を省くことが可能です。

■パイロロックグリースユニバーサルの一般性状

(参考) ギヤードモータ用グリース

	パイロロックグリース ユニバーサル0	パイロロックグリース ユニバーサル1	パイロロックグリース ユニバーサル2	パイロロックグリース ユニバーサル000	パイロロックグリース ユニバーサル00
増ちょう剤	ウレア	ウレア	ウレア	ウレア	ウレア
外 観	淡黄色バター状	淡黄色バター状	淡黄色バター状	淡黄色バター状	淡黄色バター状
ち ょ う 度 60W	364	323	275	466	420
混和安定度 10万W	425	329	285	—	—
滴 点 ℃	250以上	250以上	250以上	245	250以上
離 油 度 (100℃,24h)mass%	4.0	1.1	0.7	9.2	4.9
水洗耐水度 (79℃,1h)mass%	4	1	0	—	—
酸化安定度 (99℃,100h)kPa	5	5	5	20	20
漏 え い 度 (150℃,6h)g	—	—	0.6	—	—