



ソフト巾木(木目)・ロング巾木(木目)

印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚・抗菌仕様です。

■規格・価格・受注条件一覧表

	長さ	高さ	R	略号	税抜き価格		梱包	重量	常備在庫品 受注生産品	受注生産条件 (納期:受注後3週間)
					m	ケース・巻				
ソフト巾木(木目)	909mm	60mm	アリ	TH60	370円	8,400円	25枚	3.4kg/ケース	常備在庫品	300枚(12ケース) /各色以上 ケース単位
			ナシ	TH60RN					受注生産品	
		75mm	アリ	TH75	390円	8,875円		4.3kg/ケース	常備在庫品	
			ナシ	TH75RN					受注生産品	
		100mm	アリ	TH100	420円	9,550円		6.1kg/ケース	常備在庫品	
			ナシ	TH100RN					受注生産品	
ロング巾木(木目)	50m	60mm	アリ	LTH60	370円	18,500円	1巻	7.5kg/巻	常備在庫品	300m(6巻) /各色以上 巻単位
			ナシ	LTH60RN					受注生産品	
		75mm	アリ	LTH75	390円	19,500円		9.5kg/巻	受注生産品	
			ナシ	LTH75RN						
		100mm	アリ	LTH100	420円	21,000円		13.5kg/巻		

※表に記載のない規格は製造しておりません。

●ご注文について：上記略号に色番を続けてご用命下さい。

工法

工法	一般工法	
下地	乾燥したモルタル・木造壁・石膏ボード下地	出隅などのコーナ貼りの場合
接着剤	巾木糊・エコLX巾木糊	CRセメント・エコLX巾木糊

- 巾木糊、CRセメントは火気厳禁です。
- 出隅以外にはCRセメントは使用しないで下さい。
- Rアリの巾木は後付け施工、Rナシの巾木は先付け施工です。下地を平滑してから施工して下さい。

■抗菌性(抗菌活性値) JIS Z 2801 準拠

JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
ソフト巾木(木目)・ロング巾木(木目)	2.0以上	2.0以上	2.0以上

(一財)カケンテストセンター

防汚加工により空間を美しく維持します

耐ヒールマーク試験 汚れ付着後

試験方法：ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。

未加工品 ソフト巾木(木目)・ロング巾木(木目)

木目 オーク 木目 フルーツ



高さ	R	412	413	416	414	411	415	402	405	406	407	409	410	304	301	306	302	303	305
60mm	アリ	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50	●50
	ナシ																		
75mm	アリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ナシ																		
100mm	アリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ナシ																		
防汚抗菌ワイド巾木		ワイド																	

常備在庫品

ソフト巾木(木目) 909mm ● 防汚抗菌ワイド巾木
 ロング巾木(木目) 50m巻 ●50 300mm Rアリ ワイド