

ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用遮熱塗料

グランセラ® ベスト 2液ファイン 遮熱

GRANCERA
BEST

日射反射率でも 差をつける

～ 2026年2月 補助金[※] 対応色相拡充～



※補助金は、各自治体、年度ごとに制度内容や申請条件が異なります。



NIPPON PAINT

特徴

- ▶ フッ素樹脂塗料を超える高耐候性
- ▶ 安心の防藻・防かび機能
- ▶ 高い日射反射率(全日射反射率の実測値を記載)

全日射 反射率	クールホワイト 全日射90.0% (近赤外 87.9%)			
80%-	クールパールライト 全日射73.4% (近赤外 80.8%)			
70%-	クールクリーム 全日射63.9% (近赤外 76.5%)	クールベビーリーフ 全日射67.4% (近赤外 80.3%)	クールベビーブルー 全日射68.6% (近赤外 80.5%)	クールネオウィスタブルー 全日射60.8% (近赤外 78.5%)
60%-	クールライトブラウン 全日射51.7% (近赤外 69.4%)	クールチェリーブラウン 全日射57.5% (近赤外 72.2%)	クールシルバーアッシュ 全日射55.5% (近赤外 70.3%)	クールライトグリーン 全日射58.6% (近赤外 75.9%)
50%-	クールライトブルー 全日射57.7% (近赤外 77.1%)	クールビズケットブラウン 全日射52.6% (近赤外 68.9%)	クールセレスティブル 全日射57.2% (近赤外 74.3%)	
40%-	クールビンテージローズ 全日射47.7% (近赤外 65.9%)	クールアルドワーズブルー 全日射40.1% (近赤外 61.5%)	クールライトグレー 全日射46.0% (近赤外 65.0%)	
30%-	クールローズブラウン 全日射37.0% (近赤外 56.3%)	クールネオサファイアブルー 全日射34.4% (近赤外 58.4%)	クール赤さび 全日射34.7% (近赤外 55.9%)	オレンジエロー 全日射39.5% (近赤外 55.3%)
	クールブラック 全日射20.6% (近赤外 40.8%)	クールチョコレート 全日射22.3% (近赤外 41.9%)	クールローマオレンジ 全日射37.3% (近赤外 57.0%)	クールスカイブルー 全日射34.2% (近赤外 60.3%)
	クールニューワイン 全日射25.4% (近赤外 48.8%)	クールマルーン 全日射24.3% (近赤外 43.7%)	クールナポリブラウン 全日射24.2% (近赤外 44.2%)	クールダークグレー 全日射24.8% (近赤外 45.2%)
	クールダークチョコレート 全日射22.6% (近赤外 42.7%)	クールコービーブラウン 全日射22.5% (近赤外 42.9%)	クールトリノブラウン 全日射22.3% (近赤外 42.3%)	クールブラウン 全日射26.9% (近赤外 46.4%)
	クールミラノグリーン 全日射29.8% (近赤外 53.0%)	クールグリーン 全日射25.5% (近赤外 47.2%)	クールジェノバブラウン 全日射25.9% (近赤外 46.0%)	クールディープグレー 全日射23.2% (近赤外 43.5%)
20%-			クールボローニャグリーン 全日射26.0% (近赤外 46.8%)	クールナスコン 全日射22.1% (近赤外 42.9%)
				クールベネチアブルー 全日射28.2% (近赤外 51.5%)
				クールモスグリーン 全日射23.3% (近赤外 43.8%)

淡彩色
17色追加
色数 40色

※この見本帳は、印刷再現のため、実際の仕上がりとは異なります。

※全日射反射率の数値は、「JIS K5602 塗膜の日射反射率の求め方」に準拠し、1液サーモアイシーラーとグランセラベスト 2液ファイン遮熱にて全波長域の日射反射率を実測。

※日射反射率数値は、下地の状態や塗料種、塗装仕様、施工条件などによって多少の幅を生じる場合があります。

塗料性状・荷姿

塗料名	色相	つや	容量	ポットライフ
グランセラベスト 2液ファイン 遮熱	遮熱色40色	つや有り	15kgセット(塗料液13.5kg・硬化剤1.5kg) 3kgセット(塗料液2.7kg・硬化剤0.3kg)	6時間以内(23℃)

遮熱標準塗装仕様(塗り替え)遮熱効果を持つ下塗りと併用することで遮熱性能が向上します。

●鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間	希釈剤	希釈率(%)	塗装方法
下地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜、さび、付着物などの周辺をワイヤブラシ、ケレン棒などで除去する。溶接部のさびは、電動工具で除去する。油脂分、水分は溶剤ふきを行い清浄な面とする。						
下塗り(遮熱)	サーモアイプライマー	1	0.16~0.18	4時間以上5日以内※	塗料用シンナーA	0~10 0~5	はけ・ウールローラー エアレススプレー
上塗り	グランセラベスト 2液ファイン 遮熱	2	0.12~0.14	3時間以上7日以内	塗料用シンナーA	0~10	はけ・ウールローラー エアレススプレー

※高温下では硬化反応が著しく速まるため、上塗りを3日以内に塗り重ねてください。塗り重ね間隔が空くと、上塗りとの密着が悪くなります。

●住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根 塗り替え

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間	希釈剤	希釈率(%)	塗装方法
下地調整	ごみ、ほこり、かび、こけ、藻など、付着物は入念に除去する。素地に近づけ9.8MPa(=100kgf/m ²)以上の高圧水洗が望ましいが、高圧水洗ができない場合はホースで水を流しながら金属ワイヤブラシなどを用いて清掃する。水洗い後は翌日まで乾燥させる。旧塗膜がある場合は、浮いたり、割れたり、膨れたりしている劣化塗膜、露出している着色セメント層を入念に除去する。十分に付着している活膜は残してよい。						
下塗り(遮熱)	1液サーモアイシーラー	1~2※ ¹	0.15~0.30	4時間以上7日以内※ ²	無希釈※ ³	—	はけ・ウールローラー
上塗り	グランセラベスト 2液ファイン 遮熱	2	0.15~0.18	3時間以上7日以内	塗料用シンナーA	0~10	エアレススプレー
縁切り	水切り部で化粧スレートの上下の重なり部分が塗料で詰まっている箇所は縁切りを行う。						

注)下塗りには、サーモアイシーラーも使用できます。下地が洋瓦、セメント瓦、陶器瓦の場合は、1液サーモアイシーラーを塗装してください。

注)1液サーモアイシーラーの上に他のシーラーを塗装しないでください。縮みが生じる可能性があります。

※1 シーラーは、ぬれ感・つや感が出るまでを目安にしてください。素地への吸い込み箇所がある場合は、その部分を増し塗りしてください。また、シーラー乾燥後ガムテープで基材のはがれがないかチェックし、はがれなどがある場合は再度シーラーを塗りしてください。

※2 高温下では硬化反応が著しく速まります。高温時の施工では、上塗りを5日以内に塗り重ねてください。

※3 少しでも希釈すると付着性が低下します。

注)上記の数値は、すべて標準のものです。被塗物の形状、種類、素地の状態、気象条件、施工条件などによりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。

注)旧塗膜は、健全な状態であることを想定しています。

注)塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。(縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります)

注)遮熱塗料は、特殊な調色を行っているため、使用量が少なくなると、色相が変化して見えたり、十分隠れいしなかったり、遮熱機能が低下するなどの場合があります。

注)日射反射率の向上のために下塗りには白色のサーモアイプライマー/サーモアイシーラー/1液サーモアイシーラーを推奨します。透明色を含むそれ以外の下塗りもご使用いただけますが、日射反射率がやや低下する可能性があります。

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6711 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

- 本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ中の商品名、ロゴマークは、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
- Copyright © 2026 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
- 日本ペイントホームページ <https://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.

NP-E001

NP260130T

2026年01月現在