

アセトンに クラス1の耐透過性能

JIS T8116 準拠

使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff™ 93-800

アセトンに対応する MICROCHEM™ケミカルバリアテクノロジー（多層構造）

TouchNTuff™93-800 は、薄手でありながら従来では対応が難しかったアセトンに対し、クラス1の耐透過性能を備えています。

アセトンを使用する短時間作業に使い切り手袋として使用することができ、作業性に加えて、コスト面でも高い効果を発揮します。

参考データ MicroFlex™93-260 との透過時間比較

CAS	化学薬品名	% PS	93-800	93-260
67-64-1	アセトン	100 L	17' C	3' C
78-93-3	メチルエチルケトン	100 L	12' C	3' C
108-38-3	m-キシレン	100 L	<10'	10-30'

透過時間の調査

現在お使いの化学物質について、透過時間を確認いたします。
調査のご依頼は、下記営業所または販売店様までお問い合わせください。

塗装工程



【脱脂】塗装直前の指紋・油分除去。
ハジキ・剥離を防止。

【工具洗浄】スプレーガンのカップやノズルに固着した塗料の洗浄。

【周辺清掃】塗装ブース内の汚れや、はみ出した塗料の拭き取り。

金属加工



【油膜除去】切削油の拭き取り。
メッキや検査前の最終清掃。

【バリ取り後の清掃】微細な金属粉や切削油などが残らないよう、溶剤で一気に拭き上げ。

印刷



【インク洗浄】色替え時のローラー洗浄や版の清掃。

【インク飛び除去】機械のセンサー類やフレームに付着したインクの除去。

樹脂加工




【金型洗浄】離型剤の蓄積や、ガス汚れの除去。

【接着剤除去】はみ出した接着剤や、硬化前の樹脂の拭き取り。

【仕上げ】成形品の表面清掃。

使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff™ 93-800

品番	93-800	梱包数	300 枚 (30 枚入 × 10 箱)
材質	天然ゴム・ネオプレンゴム・ニトリルゴム（多層構造）	規格	・JIS T8116準拠 ・EN ISO 374-1:2016 TypeA (JKLOAPST) ・ASTM F 739(JIS T 8116) 試験データ有 ・EN1149(帯電防止性能) ・シリコンフリー
全長	28.5cm		
サイズ	S・M・L・XL		
厚さ	0.45mm		
カラー	オレンジ		



※掲載内容は2026年1月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザイン、価格などは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。

・商品のご利用は下記の販売店へ

TOWA 株式会社 東和コーポレーション

大阪営業所

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場 2-12-16 ルグラン心斎橋ビル 4F

TEL.06-6252-2185 FAX.06-6252-2318