

外 観 検 査 基 準

製 品 名 布基材フェノール積層板

項目	判断基準	限度見本	不良見本
キズ	爪にあたらぬ事 (すりキズ・鏡面転写キズ種類を問わず対象)	○	
異物 注釈1	一般異物 注釈2	3.0 mm ² をこえるものがない事	○
	黒色異物 注釈3	2.5 mm ² をこえるものがない事	○
	導電性異物	大きさに関わらず混入がない事	○
汚れ	油汚れがない事		○
	その他の汚れ	○	
ワレ	エッジから5mm以上入らない事		○
凹凸	手で触れて感じない事	○	
カスレ	エッジから10mm以上入らない事		○
	その他	○	

注釈1: 異物の大きさは、きょう雑物測定図表に準じて判断する。

注釈2: 黒異物、導電性異物以外のもの

注釈3: 樹脂カス、タール、カーボンブラック、原紙レベルでの混入物など

外 観 検 査 基 準

(複数異物対象)

製 品 名 布基材フェノール積層板

項目		判断基準	
一般異物	1.5mm以上～3.0mm未満	500mm角の面積内に対して	4個以上ない事
	1.0mm以上～1.5mm未満	500mm角の面積内に対して	11個以上ない事
	1.0mm未満	個数の制限は無し	
黒異物	1.5mm以上～2.5mm未満	500mm角の面積内に対して	4個以上ない事
	1.0mm以上～1.5mm未満	500mm角の面積内に対して	11個以上ない事
	1.0mm未満	個数の制限は無し	
導電性異物		大きさ個数に関わらず混入しない事	

* 異物の大きさは、きょう雑物測定図表に準じて判断する。

きょう雑物測定図表

5.0

紙あるいはパルプのきょう雑物はこの図表と肉眼で直接比較計測する。
図表中の数字は各一群の図形の面積を表わす。 単位 mm²

