

## ロンジーパテ（紙パック）

湿潤面接着型エポキシ樹脂系パテ材

春夏秋用、冬用

ロンジーパテ紙パックは、二液性のエポキシ樹脂を水解紙で包装した湿潤面接着型のパテ材です。水に溶ける紙で包装していますので、そのまま紙パックごと水をつけながら混合できます。

### 特 長

- (1) パテ状であり垂直面の充填接着が可能です。
- (2) エポキシ樹脂系上塗り材としての接着性が良好です。
- (3) 湿潤面でも接着力が良好です。
- (4) エポキシ樹脂を主成分としているので耐水性が良好です。
- (5) 本剤、硬化剤を目分量で混合が可能なので、作業が容易です。

### 用 途

1. コンクリート、モルタルなどの亀裂補修。
2. ボックスカルバート、下水道のヒューム管の接合材。
3. 目地の充填、接着。



本剤1kg (250gs×4) 1ケース5kg入り  
硬化剤1kg (250gs×4) 1ケース5kg入り







# 性状・物性

項目	単位	春・夏・秋用		冬用		試験方法
		本剤	硬化剤	本剤	硬化剤	
外観	—	灰色パテ状	黒褐色パテ状	灰色パテ状	黒褐色パテ状	—
主成分	—	エポキシ樹脂	変性ポリアミドアミン	エポキシ樹脂	変性ポリアミドアミン	—
配合比	—	100	100	100	100	重量比
粘度	—	パテ状	パテ状	パテ状	パテ状	—
比重	—	1.52	1.74	1.56	1.71	JIS K 6833
混合物比重	—	1.63		1.64		—
可使時間	min	45		30		JIS K 6833
硬化時間	h	24		24		—
圧縮強度	MPa	44.2		42.6		JIS K 7208
曲げ強度	MPa	13.8		12.0		JIS K 7203
引張強度	MPa	9.4		8.8		JIS K 7113
付着力	MPa	2.2(湿潤面)		2.3(湿潤面)		建研式

## 施工方法

1. 接着面の油、レイタンス、サビなどを取り除いてください。
2. 本剤・硬化剤を同量取り出し、ゴム手袋などを着用し紙パックごと水をつけながら混合（色ムラが無くなるまで）してください。
3. ロンジーパテ夏用は外気温度15℃以上で使用ください。ロンジーパテ冬用は外気温度15℃以下0℃以上の範囲で使用してください。

■ 紙パックは破らずにそのまま水をつけて混ぜてください。

<p><b>1</b></p> <p>本剤・硬化剤をアルミパックより同数取り出してください。</p> 	<p><b>2</b></p> <p>水をつけながら、紙パックごと混ぜてください。 (紙パックは水で濡らすことにより、容易に破れて樹脂中に分離します。)</p> 	<p><b>3</b></p> <p>適量の水をつけながら、本剤と硬化剤が均一になるまで十分に混ぜてください。</p> 
<p><b>4</b></p> <p>十分に混合した樹脂を、被着体に塗り付けてください。</p> 	<p><b>5</b></p> <p>はみ出した部分はぬれたウエスなどで拭き取り仕上げてください。</p> 	<p><b>6</b></p> <p>残った紙パックは、アルミパックのチャックを閉めて、本剤・硬化剤別々に保存してください。</p> 

### 工業用

家庭用には使用しないでください。

本商品は一般工業用途向けに開発されたものです。商品のご使用に際しては、以下の点をご承諾ください。

- 本書に記載している技術データは、当社規定の試験方法による実測値の一例であり、保証値ではありません。また、本書で紹介している用途は、いかなる知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認いただき、それに伴う全ての責任と危険をご負担ください。なお、体内への埋込・注入又は残留する恐れのある医療用インプラント用途には絶対に使用しないでください。

- 商品の誤った取扱いによる傷害及び損害については、当社では責任を負いかねます。ご使用になる商品の性質・使用方法が不明な場合は、絶対に使用しないでください。
- 商品の安全情報詳細については、安全データシート (SDS) をご確認ください。SDSの入手方法につきましては、当社営業所又はお客様相談室にお問い合わせください。
- 本書の記載内容は、当社独自の判断で変更する場合があります。

### 発売元

※本カタログに記載された内容は予告なく変更する場合があります。

一滴のこころで未来をつくる

スリーポンドユニコム株式会社

□ 本 社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル9階  
TEL 03-6421-7450(代) FAX 03-3495-6751

□ 事業所

お求め、お問い合わせは

仙台支店 〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-8 TEL 022-287-2977 FAX 022-287-2987  
 東京支店 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1937 TEL 045-642-5150 FAX 045-544-7551  
 名古屋支店 〒468-0052 愛知県名古屋市中区井口1-501 TEL 052-806-3377 FAX 052-806-3337  
 大阪支店 〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町8-8 TEL 06-6618-6680 FAX 06-6618-6730  
 福岡支店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-11-33 TEL 092-412-3456 FAX 092-412-3444