

EcoMother®

特許・商標登録出願済

無公害性の「燃やせる」緩衝材“エコマザー”は工業包装から商業包装まで、あらゆる分野・用途で力を発揮しています。

電子機器

電子部品
の梱包配送

電器

照明・バス・トイレ
等の梱包配送

農業生産物

野菜・果物等の
梱包配送

ガラス・陶磁器

商品の梱包配送

精密機器

精密部品の
梱包配送

空調機器

エアコン周辺
機器の配送

化粧品・薬品

通販等の戸別配送

酒類・食品

通販等の戸別配送

金属機器

金属部品の
梱包配送

事務用機器

事務用品・機器の
梱包配送



- 天然素材から生まれ、強度・コスト・環境問題を一挙解決。
- エコマザーは貴社の製品のニーズに応じた設計も可能です。

エコマザー物性試験結果

試験項目	試験方法	結果
発熱量	島津製作所製燃研式自動ボンベ熱量計により総発熱量を測定	5690cal/g 23818J/g
圧縮特性	JIS Z0235により圧縮応力を測定	歪み20%時 0.0224kgF/cm ² (バラ状) 歪み20%時 0.197kgF/cm ² (板状)
吸湿性	40℃×90%RHの恒温恒湿器中に24時間放置後、水分含有率測定	水分含有率 14.3%
耐熱性	80℃の熱風循環式恒温器中に3時間放置後、変色・割れ・膨張等外観検査	異常なし
耐寒性	-20℃の恒温器中に3時間放置後、変色・割れ・膨張等外観検査	異常なし
吸水性	20℃の水道水中に24時間浸漬後、吸水量を測定	吸水量700% (増加率)

環境対応型・新緩衝材

EcoMother®

エコマザー・製造元

株式会社 ティエスピー

エコマザーに関するお問い合わせ・ご注文は

本社 〒654-0028
神戸市須磨区常盤町1丁目1-4大神ビル304号
TEL : 078-739-1212
FAX : 078-739-1273
e mail : tsphonsha@yahoo.co.jp

九州工場 〒839-1406
福岡県うきは市浮羽町高見1467-3
TEL : 0943-77-3065
FAX : 0943-77-2225
e mail : tspeco@yahoo.co.jp