

速乾性フッ素潤滑剤

LOCK

超低温から高温域までの潤滑・離型剤

(Lubricative Optimum Coating Keeper)

FC-253

LOCKは、四フッ化エチレン樹脂と特殊な耐熱性バインダーを主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、超低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。

使用可能温度範囲 - 250℃～+270℃

<用途>

金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性と離型性をもたせる用途。

<使用方法>

- ① 塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いてください。
- ② 使用前に容器を上下に良く振ってください。
- ③ 目的物より20～30cm 離して均一に塗布して下さい。
スプレー後、5分程で乾燥します。

*** 通常は常温乾燥でご使用いただけますが、
常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化すれば
密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
(加熱の際は270℃を超えないようにご注意ください。)**

<内容量>

420ml スプレー

<荷姿>

24本/段ボール



ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454