

詳細粒度規格表

フジガラスビーズ FGB 粒度規格

研磨材粒度	品 番	100%通過 (1段)		一定量以下 (2段)		合計が一定量以上 (3段+4段)		最大通過 (5段)		双子・偏平・鋭角等の 欠点混入計
		μm	wt%	μm	wt%	μm	wt%	μm	wt%	wt%
	30	1,000	0	850	≦3	710 ~ 500	80	425	≦5	≦25
	40	710	0	600	≦3	500 ~ 355	80	300	≦5	≦25
	50	600	0	500	≦3	425 ~ 300	80	250	≦5	≦25
	60	500	0	425	≦3	355 ~ 250	80	212	≦5	≦20
	80	355	0	300	≦5	250 ~ 180	80	150	≦5	≦20
	100	250	0	212	≦5	180 ~ 150	70	125	≦5	≦20
	120	212	0	180	≦5	150 ~ 125	70	106	≦7	≦20
	150	180	0	150	≦5	125 ~ 106	70	90	≦7	≦20
	180	150	0	125	≦5	106 ~ 90	70	75	≦7	≦20
	200	125	0	106	≦5	90 ~ 75	70	63	≦7	≦20
	240	106	0	90	≦5	75 ~ 63	70	53	≦7	≦20
	300	90	0	75	≦5	63 ~ 53	70	45	≦7	≦15
	320	75	0	63	≦5	53 ~ 38	70	38	≦30	≦15
	400	75	0	63	≦5	≦53※	80	—	—	≦15
	600	63	0	53	≦5	≦45※	80	—	—	≦15

※3段目通過