

塗装仕様

(1) アスファルト面

工 程	塗装方法	稀釈率 (重量%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23℃)
1 素地調整	泥や砂、ゴミ、ホコリ、油等をきれいに除去する。 素地を十分に乾燥させる。	—	—	—
2 ローラー塗り (1回目)	基準線に沿って布粘着テープで均一にマスキングし、水性ハードラインW-100をローラーにたっぷりつけて塗る。	—	0.2~0.4	30分
3 ローラー塗り (2回目)	上記方法に準じる。(塗料を含ませる量は、1回目より少な目にしてください)	—	0.1~0.2	—

※15cm幅5~7mで1m²になります。

(2) コンクリート面

工 程	塗装方法	稀釈率 (重量%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23℃)
1 素地調整	泥や砂、ゴミ、ホコリ、油等をきれいに除去する。 素地を十分に乾燥させる。	—	—	—
2 下 塗 り	基準線に沿って布粘着テープでマスキングし、ベストシーラーKをローラーにたっぷりつけて塗る。	—	0.07~0.15	3時間
3 ローラー塗り (1回目)	基準線に沿って布粘着テープで均一にマスキングし、水性ハードラインW-100をローラーにたっぷりつけて塗る。	—	0.2~0.4	30分
4 ローラー塗り (2回目)	上記方法に準じる。(塗料を含ませる量は、1回目より少な目にしてください)	—	0.1~0.2	—

※ベストシーラーKはカチオン型の塗料です。他の塗料と混合しますと塗料がゲル化する恐れがありますので、絶対に混合しないでください。
※ベストシーラーKに使用する塗装用具は、他の塗料が残っていないものを使用し、使用後は十分に洗浄してください。

●新設のコンクリート面における注意事項

新しいコンクリートは、打設後1ヶ月以上の養生期間をとり、#60程度のサンドペーパーで表面の鋭利部を削ってください。

●新設のアスファルト面における注意事項

転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。

注意事項

①上記の乾燥時間、塗布量などは塗装条件によって若干の差を生じる場合があります。

※夏期炎天下などでの塗装の場合乾燥が速くなり、作業性、塗布量・乾燥時間などが変化することがあります。

※アスファルト面では、下地の状態によって塗布量が大きく変化する場合があります。

※乾燥時間は風の影響で大きく変化します。

②原則として無稀釈で塗装してください。粘度が高い場合には水で稀釈することも可能ですが、乾燥が遅くなります。

③気温が5℃以下の日、湿度が85%以上のときには塗装を避けてください。

④乾く前の洗いは水、乾いた後の洗浄は合成シンナーNo.2、No.6、No.7をご使用ください。

⑤強化コンクリートには付着しません。弊社の強化コンクリート用プライマーをご使用ください。

一般的注意

①製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項及びMSDS (製品安全データシート) をよくお読みください。

②改良等のため、製品の中身・仕様、販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。

③当販促物に表示しております塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。

④製品本体及び当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。