

各種コンクリート床
の表面保護、防塵に

信頼と実績の塗料

高耐久・速乾・無鉛

油性床用塗料



一液タイプで手軽にハケ・ローラーで塗装可能
乾燥が速く、約2時間で歩行開放ができます
耐候性に優れたアクリルラッカー系

一液溶剤型アクリル防塵塗料 **油性床用塗料**

登録のブランド

アトムフロアトップ

落ち着いた
半つや仕上げ



ガレージ・倉庫・事務所・各種工場等の屋内外コンクリート面の床

■種類:油性・半つや ■塗り回数:2回

■乾燥時間:夏期・約30分／冬期・約1時間

■うすめ液:アトムラッカーうすめ液(25%希釈)
・用具の洗浄:アトムラッカーうすめ液

■塗り面積(2回塗り)

1.6L	4~5㎡(タタミ約3枚分)
7L	20~25㎡(タタミ約14枚分)
14L	40~50㎡(タタミ約28枚分)

■色見本・JANコード ●JANコードは下6桁のみ記載しております。上7桁は「4971544」です



ディープグリーン
1.6L:023151
7L:023212
14L:023311



グリーン
1.6L:023168
7L:023229
14L:023328



アメリカングレー
1.6L:023175
7L:023236
14L:023335



ライムグリーン
1.6L:023182
7L:023243
14L:023342



ナチュラルグレー
1.6L:023199
7L:023250
14L:023359

色見本は印刷物のため実際の色とは多少異なります

アトムラッカーうすめ液

ラッカー系塗料専用うすめ液、ハケ洗い用

〈品揃え・JANコード〉

120ml:106014
300ml:106021
1.6L:106038
4L:106045



●JANコードは下6桁のみ記載しております。上7桁は「4971544」です

油性床用塗料 標準塗装仕様(未塗装コンクリートの場合)

塗装工程	工程	製品名	希釈剤	希釈量 (重量%)	塗布量 (kg/㎡) ※注1	塗装間隔 (時間/23℃)
上塗り②	下塗り	油性床用塗料	アトムラッカーうすめ液	100	0.05	2以上
上塗り①	上塗り①	油性床用塗料	アトムラッカーうすめ液	25 ※注2	0.15	2以上
下塗り	上塗り②	油性床用塗料	アトムラッカーうすめ液	25 ※注2	0.15	—
モルタル・コンクリート素地						

注意事項

※注1:塗布量は希釈剤は含んでいない量で下地状態や塗り方により増減します ※注2:塗りにくい時はさらに5~10%以内で希釈してください

1. 塗装(施工) 前の注意

- 5℃以下の場合には、塗装を避けてください。
- 降雨・降雪・高湿・高温およびその恐れがある場合には、塗装を避けてください。
- 下地調整は、塗料の付着力を決定する重要事項です。本販促物や製品本体記載の注意事項をよく読みの上、充分注意して行ってください。

2. 塗装(施工) 中の注意

- 下地が濡れている場合には、充分乾燥させてから次の工程に着手してください。
- 塗装中は、換気をよくし、火気の取り扱いは厳禁にしてください。
- 塗料を小分けする場合は、必ず小分け前に充分に攪拌し、均一にした後に行ってください。
- 有機溶剤を使用した塗料のため周辺での火気、スパーク、高温物は使用しないでください。
- 静電気対策ため、使用する装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用してください。
- タンク内部の密閉場所で作業する場合には、底部まで充分に換気出来る装置を取り付けてください。

3. 塗装(施工) 後の注意

- 湿度が高いとき、気温の低いときは乾燥が遅れる場合があります。塗装工程では、常に乾燥状態を確認してから次の工程に入ってください。
- 養生時間 歩行開放=2時間以上 重量物開放=24時間以上(気温 23℃・湿度 50%)

4. 塗装面別の注意

- 新設コンクリートは最低4週間以上の養生が必要です。素地コンクリートに水分が多い場合は塗装を避けてください。塗装前に素地面にポリシート(1㎡以上)を張り付け、翌日、素地面が黒くなったり、ポリシート内面に水滴の付着がないことを確認した後塗装をしてください。
- 現場の立地条件等によって背面水圧の影響を受け、塗膜にフクレ等の不具合を生じる場合があります。

- 未塗装コンクリート面へ塗装する場合は、本製品とアトムラッカーうすめ液を1:1(100%希釈)したものを下塗りとして予め塗装してください。

- 塗り替えの場合※水性塗料の上には塗れません。

アトムラッカーうすめ液を含ませた布で古い塗膜を擦り溶けるようなら塗装可能です。溶けない場合はご相談ください。コンクリート床面に適さない塗料が塗装されていた場合はアトムラッカーうすめ液で溶けても塗装できません。

5. 全般的注意

- 製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項をよくお読みください。
- 塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- 改良等のため、①製品の巾身、仕様②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。
- 製品の本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。

6. 使用禁止の場所・条件

食器等直接口に触れる物、玩具等誤って口に触れる危険性のあるもの、雨や雪の日、気温が5℃以下の時、並びに湿度が85%以上の時、木部、鉄部、トタン、アルミ等の金属、タイル、コンクリート等が風化しもろくなっている場所、強化コンクリート面(鉄粉入り強化コンクリート、着色強化コンクリート)、フライアッシュ(灰)入りコンクリート面、アスファルト面、アスファルト防水、シート防水面、合成ゴム、ポリウレタン、エポキシ面、油、油脂、水分が取れない場所、浴室等常に水のかかる床、強酸、強アルカリを使用する場所、高温になる場所、火気のあるところ、その他特殊処理をした素材